

Aug 81

precision

modacrylic

100% modacrylic screen and systems fabric
tissu 100% modacrylique pour écrans acoustiques

Fabric specifications
are listed on
outside back cover



M22 PUMPKIN
CITROUILLE



M18 ORANGE
ORANGE



M33 GYPSY
GYPSY



M35 RED
ROUGE



M16 YELLOW
JAUNE



M40 RUST
ROUILLE



M45 SADDLE TAN
BRUN CUIR



M41 DK. BROWN
BRUN FONCE

Production batches and dye batches may cause colors of fabric delivered to vary slightly from sample shown.



Les caractéristiques
du tissu sont
indiqués sur
la couverture arrière



M27 IVORY
IVOIRE



M55 OYSTER
HUITRE




M54 BROWN MIX
BRUN CHINE



M28 GREY MIX
GRIS



M10 BLUE
BLEU



M44 DK. BLUE
BLEU FONCE



M50 LEAF GREEN
VERT FEUILLE



M20 OLIVE
OLIVE

Les couleurs d'un lot à un autre et les nuances d'un bain à l'autre peuvent varier. Ils pourraient donc ne pas correspondre exactement à l'échantillon donné.

PARTITION SERVICES COMPANY

Office Partitions • Systems Furniture
27 W. Knowlton Rd. Media, PA 19063
(215) 872-3242

Screen fabric specification conducted by the Ontario Research Foundation.

Pattern: "Modacrylic"
Screen and systems fabric

Colors: 16 colors from stock

Composition:
Fibre Content: 100% Modacrylic

Weight: 18.7 ozs. per linear yard
53 g per linear meter

Construction: Ends/picks per inch — 17 approx.
Ends/picks per 25.4 mm — 17 approx.

Width: 72 inches/183 cm

Tensile Strength: Test Method 9.24-GP-2
Testing at 12"/30.5 cm per minute on Pendulum Tester

Result: Warp — 290 lbs/131.5 kg
Weft — 280 lbs/ 127 kg

Tear Strength: Test Method 12.1 4-GP-2

Result: Warp — 19 lbs/8.6 kg
Weft — 18 lbs/8.2 kg

Light Fastness: L-5 or better
Test Method 18.1 4-GP-2

Moisture Absorbency: 0.2%

FLAME TEST RESULTS:

Underwriters Laboratories of Canada conducted a series of Tunnel tests, which gave the following results.

Flame spread 10
Fuel contributed 10
Smoke developed 5

This rating is derived in comparison with untreated red oak as 100 and asbestos-cement board as zero.

Spécification du tissu pour écrans établie par Ontario Research Foundation.

Motif: "Modacrylic"
Tissu pour écrans acoustiques

Couleurs: Choix de 16 couleurs

Composition:
Fibre: 100% Modacrylic

Poids: 18.7 oz la verge linéaire
53 g le mètre linéaire

Construction: Fils de chaîne/trame — environ 17 au pouce
Fils de chaîne/trame — environ 17 au 25.4 mm

Largeur: 72 pouces/183 cm

Résistance à la tension: Mode d'essai 9.24-GP-2
Essai à 12"/30.5 cm à la minute sur l'appareil à pendule

Résultat: Chaîne — 290 livres/131.5 kg
Trame — 280 livres/127 kg

Résistance à la déchirure: Mode d'essai 12.1 4-GP-2

Résultat: Chaîne — 19 livres/8.6 kg
Trame — 18 livres/8.2 kg

Résistance à la lumière: L-5 ou meilleur
Mode d'essai 18.1 4-GP-2

Absorption d'humidité: 0.2%

RÉSULTATS DES ESSAIS D'INFLAMMATION:

Une série d'essais en tunnel faits par Underwriters Laboratories of Canada ont donné les résultats suivants:

Propagation des flammes 10
Combustible ajouté 10
Fumée 5

On obtient ces chiffres en faisant la comparaison avec le chêne rouge non traité considéré comme 100 et la planche en fibro-ciment considérée comme zéro.